



我们的专业知识，您的绝佳优势

Primary Elastomer 具有含消费后回收成分/高拉力/高弹性/易加工/可完全回收的特点可制作安全各种牙刷、脚轮、手柄、垫片、玩具车胎、脚垫、按钮、边条等。

安全第一：

符合市场要求的标准：

通过FDA177.2600水性测试、GB4806.7食品级测试；

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

非常好的感官特性和低迁移水平

耐用性：

出色的机械性能，例如良好的抗拉强度和高弹性

硬度范围从邵氏 A 60 到 邵氏 D 45

典型应用

- 脚轮
- 牙刷
- 按钮
- 垫片
- 玩具轮胎
- 脚垫
- 手柄
- 边条



技术数据

参数	单位	PER20-6001	PER50-9601
硬度	邵氏	60A	45D
密度	g/cm ³	0.87	0.89
拉伸强度	MPa	1.9	9.0
断裂伸长率	%	380	350
回收材料含量 (GRS)	%	20	50

与我们的专家交流！

盛嘉伦橡塑（河源）有限公司- 东南亚地区

 info@sungallon.com